



## Flottweiss

Flottweiss ist ein Kunstharzgrund mit hervorragender Deckkraft und gutem Verlauf. Eignet sich besonders gut zur Grundierung von Holztüren und Holzzargen, Möbel, Holzkonstruktionen und grundiertem Stahl im Innenbereich.

### Farbton:

weiß

### Glanzgrad:

matt

### EU-Grenzwert für den VOC-Höchstgehalt:

Tabelle A (Kategorie d) Lb 300 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 325g/l VOC.

### Flammpunkt:

über 58°C

### Dichte nach DIN EN ISO 2811-1:

1,35 g/cm<sup>3</sup>

### Viskosität nach DIN EN ISO 2555:

15300 mPa\*s

Brookfield DV II+, Spindel 6, 20 RPM bei 20°C

### Technische Daten/ EN ISO 3251:

FKG 76,1%

FKV 62,0%

(abhängig vom Farbton)

Lösemittel 23,9%

### Anwendungsbereich:

Kunstharz-Grund für Holz und grundierten Stahl im Innenbereich.

### Bindemittelbasis:

Alkydharz

### Pigmente/Füllstoffe:

Titandioxid, Pigmente, Extender

### Gebindegrößen:

1,5kg, 7kg und 15 kg

### Materialverbrauch n. DIN 53220:

217,74 g/m<sup>2</sup> bei 100µm NFD (theoretisch)  
Ein verbindlicher Wert kann nur durch einen Versuch eruiert werden, da mit verschiedenen Rautiefen zu rechnen ist.

### Verdünnung:

KH-Verdünnung

Streichen 5-10%, Spritzen 10-20%

### Lagerung/Haltbarkeit:

In gut verschlossenen, kühl aber frostfrei gelagerten Gebinden mind. 12 Monate.

### Reinigung der Werkzeuge:

Die Arbeitsgeräte müssen sofort nach Gebrauch mit KH-Verdünnung gereinigt werden.

### Verträglichkeit mit anderen Farben:

Nicht mit anderen Werkstoffen mischen, da sonst die spezifischen Eigenschaften verloren gehen.

### Trockenzeit:

TG1 staubfrei	30 Min.
TG5 griffest	1-2 Std.
überstreichbar	8-24 Std.

Die Werte wurden bei +20°C 60% rel. Luftfeuchtigkeit und 80µm NFD gemessen. Tiefere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit ergeben längere Trockenzeiten.

### Abfärben:

Flottweiss kann mit Pintasol abgefärbt werden.

### Verarbeitung:

Streichen, rollen und spritzen  
Nicht unter +8 °C Objekt, und Lufttemperatur bzw. über 70% rel. Luftfeuchtigkeit applizieren. Bei allen Farben und Lacken ist beim weiteren Verdünnen der Ware mit einer Beeinträchtigung des Festkörpers und des Deckvermögens zu rechnen. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind oder auf warmen Untergründen verarbeiten. Nicht bei Regen, Tau und kälteren Temperaturen (gilt auch für Abkühlung in der Nacht) applizieren.

### Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen trocken, fest und frei von Verschmutzungen sein. Verzinkte Untergründe, Eisen- und Stahlflächen müssen mit einem

geeigneten Grundanstrich versehen werden.

### Grundanstrich:

Es erfolgen 1-2 Anstriche mit Flottweiss. Zwischen den Anstrichen kann ein Spachtelauftrag z.B. mit Starspachtel erfolgen.

### Zwischen- und Deckanstrich:

Flottweiss kann mit lösemittelhaltigen Alkyd- oder wasserverdünnbaren Alkyd- bzw. Acryllacken überstrichen werden.

### Entsorgung:

Gemäß Sonderabfallgesetz BGBl 186/1983 entsorgen. ÖNORM S 2101 Sonderabfallschlüsselnummer 55502

**Bei Unklarheiten und weiteren Fragen steht Ihnen das Technische Team gerne zur Verfügung.**

Alle Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrungen. In einem technischen Merkblatt kann jedoch nicht alles erörtert werden, was mit diesem Material machbar bzw. zu unterlassen ist. In Fällen, die vom normalen Einsatz abweichen, fragen Sie bitte unsere technischen Berater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

### HT Farben & Lacke GmbH & Co KG

Konstanziagasse 5/2

A-1220 Wien

FN 335359a HG Wien

UID ATU 65242025

Internet: [www.ht-farbenlacke.com](http://www.ht-farbenlacke.com)

Mail: [office@ht-farbenlacke.com](mailto:office@ht-farbenlacke.com)

Telefon: +43 (0) 2252 85060-0

Fax: +43 (0) 2252 85060-7